

Rustfrie svejste konstruktionsrør

Vores sortiment af rustfrie rør anvendes i applikationer, hvor der stilles høje krav til rørene. Vores produkter findes i kvalitetene: EN 1.4301, EN 1.4307, EN 1.4541, EN 1.4404 og EN 1.4571.

EN 1.4301, EN 1.4307, EN 1.4541, EN 1.4404, EN 1.4571

Svejste rustfrie konstruktionsrør i henhold til EN 10296-2, ej glødet, i fabriklængde à 6000 mm -0/+100 mm.

Svejsning i henhold til TIG eller HF. Slebne K320 eller K240. Ubehandlet overflade, hvis ikke andet er anført.

PRODUKTPROGRAM

YD	GODS	KG/M	UDFØRSEL
8,00	1,00	0,175	TIG
8,00	1,50	0,244	TIG
10,00	1,00	0,225	TIG
10,00	1,50	0,319	TIG
12,00	1,00	0,275	TIG
12,00	1,50	0,394	TIG
12,00	2,00	0,501	TIG
13,00	1,50	0,432	TIG
14,00	1,00	0,326	TIG, K320
14,00	1,00	0,326	TIG
14,00	1,50	0,470	TIG
14,00	1,50	0,470	TIG, K320
14,00	2,00	0,601	TIG
14,00	2,00	0,601	TIG, K320
15,00	1,00	0,351	TIG
15,00	1,00	0,351	TIG, K320
15,00	1,50	0,507	TIG
15,00	1,50	0,507	TIG, K320
15,00	2,00	0,651	TIG
15,00	2,00	0,651	TIG, K320
16,00	1,00	0,376	TIG
16,00	1,00	0,376	TIG, K320
16,00	1,50	0,545	TIG
16,00	1,50	0,545	TIG
16,00	2,00	0,701	TIG

YD	GODS	KG/M	UDFØRSEL
16,00	2,00	0,701	TIG, K320
17,20	2,00	0,761	TIG
18,00	1,00	0,426	TIG
18,00	1,50	0,620	TIG
18,00	1,50	0,620	TIG, K320
18,00	2,00	0,801	TIG
18,00	2,00	0,801	TIG, K320
20,00	1,00	0,476	TIG
20,00	1,00	0,476	TIG, K320
20,00	1,50	0,695	TIG
20,00	1,50	0,695	TIG, K320
20,00	2,00	0,901	TIG
20,00	2,00	0,901	TIG
20,00	3,00	1,277	TIG
21,30	1,50	0,744	HF
21,30	2,00	0,967	HF
21,30	2,00	0,967	HF, K320
21,30	2,50	1,177	HF
21,30	2,50	1,177	HF, K320
22,00	1,00	0,526	TIG
22,00	1,20	0,625	TIG
22,00	1,50	0,770	TIG
22,00	1,50	0,770	TIG, K320
22,00	2,00	1,002	TIG
25,00	1,00	0,601	HF

YD	GODS	KG/M	UDFØRSEL
25,00	1,00	0,601	TIG, K320
25,00	1,20	0,715	TIG
25,00	1,20	0,715	TIG, K320
25,00	1,50	0,883	HF
25,00	1,50	0,883	HF, K320
25,00	1,50	0,883	TIG, K320
25,00	2,00	1,152	HF
25,00	2,00	1,152	TIG
25,00	2,00	1,152	HF, K320
25,00	2,50	1,409	HF
25,00	3,00	1,653	HF
26,90	1,50	0,954	HF
26,90	2,00	1,247	HF
26,90	2,00	1,247	HF, K320
26,90	2,50	1,527	HF
26,90	3,00	1,795	HF
28,00	2,00	1,302	TIG
30,00	1,00	0,726	TIG
30,00	1,00	0,726	HF
30,00	1,00	0,726	HF, K320
30,00	1,50	1,070	HF
30,00	1,50	1,070	HF, K320
30,00	1,50	1,070	TIG, K320
30,00	2,00	1,402	HF
30,00	3,00	2,028	HF
30,00	3,00	2,028	HF, K240
32,00	1,50	1,146	HF
32,00	2,00	1,502	HF
32,00	2,00	1,502	HF, K240
32,00	3,00	2,178	HF
33,70	1,50	1,209	HF
33,70	2,00	1,588	HF
33,70	2,00	1,588	HF, K320
33,70	2,50	1,953	HF
33,70	2,50	1,953	HF, K320
33,70	3,00	2,306	HF
33,70	3,00	2,306	HF/TIG
35,00	1,50	1,258	HF
35,00	1,50	1,258	HF, K320
35,00	1,50	1,258	TIG, K320
35,00	2,00	1,653	HF
38,00	1,50	1,371	HF
38,00	1,50	1,371	HF, K320
38,00	2,00	1,803	HF
38,00	2,00	1,803	HF, K320
38,00	2,50	2,222	HF
38,00	3,00	2,629	HF
40,00	2,00	1,903	HF
40,00	2,00	1,903	HF, K320

YD	GODS	KG/M	UDFØRSEL
40,00	3,00	2,779	HF
40,00	3,00	2,779	HF, K320
42,40	1,50	1,536	HF
42,40	2,00	2,023	HF
42,40	2,00	2,023	HF, K320
42,40	2,50	2,498	HF
42,40	2,50	2,498	HF, K320
42,40	3,00	2,960	HF
42,40	3,00	2,960	HF, K320
42,40	3,00	2,960	HF/TIG
43,00	1,50	1,559	HF
45,00	1,50	1,634	HF
45,00	1,50	1,634	HF, K320
45,00	2,00	2,153	HF
45,00	2,00	2,153	HF, K320
48,30	2,00	2,319	HF
48,30	2,00	2,319	HF, K320
48,30	2,50	2,867	HF
48,30	2,50	2,867	HF, K320
48,30	3,00	3,403	HF
48,30	3,00	3,403	HF, K320
48,30	4,00	4,437	HF
50,00	1,50	1,822	HF
50,00	1,50	1,822	HF, K320
50,00	2,00	2,404	HF
50,00	2,00	2,404	HF, K320
50,00	3,00	3,531	HF
50,00	3,00	3,531	HF, K320
60,00	5,00	6,886	HF
60,30	1,50	2,209	HF
60,30	2,00	2,920	HF
60,30	2,00	2,920	HF, K320
60,30	2,50	3,618	HF
60,30	2,50	3,618	HF, K320
60,30	3,00	4,304	HF
60,30	3,00	4,304	HF, K320
60,30	4,00	5,639	HF
70,00	5,00	8,138	HF
76,10	1,50	2,802	HF
76,10	2,00	3,711	HF
76,10	3,00	5,491	HF
80,00	1,50	2,948	HF
80,00	2,00	3,906	HF
80,00	2,00	3,906	HF, K320
80,00	3,00	5,784	HF
80,00	4,00	7,612	HF
80,00	5,00	9,390	HF
88,90	1,50	3,283	HF
88,90	2,00	4,352	HF

YD	GODS	KG/M	UDFØRSEL
88,90	2,00	4,352	HF, K320
88,90	3,00	6,453	HF
88,90	4,00	8,504	HF
101,60	3,00	7,407	HF

YD	GODS	KG/M	UDFØRSEL
101,60	4,00	9,776	HF
108,00	2,00	5,308	HF, K400
114,30	2,00	5,624	HF
168,30	2,00	8,328	HF

CERTIFIKATER, TEST OG MÆRKNING

Aftale om certifikattype, prøvning og mærkning skal ske efter forudgående aftale.

EMBALLERING

Med mindre andet er aftalt, emballeres rørene på på den mest hensigtsmåde. Alternativ emballage skal aftales ved indgåelse af ordren. Følgende alternativer findes som standard.

- Bundtet
- Holmenflex
- Træstativ
- Trækasse
- Plastik

LEVERINGSTILSTAND

Rørene kan leveres i følgende tilstand:

- Ej glødet
- Ej glødet, bejdset

SVEJSESØM

Efter svejsning, fjernes den udvendige svejsesøm. Tolerancer for godstykkelse er ikke gældende for svejsesøm. Hvis der er specielle krav, skal disse angives ifm forespørgsel.

OVERFLADE

Aftale om overfladebeskaffenhed skal ske ifm forespørgsel. Rørene kan leveres med overflader, som anført i nedenstående tabel.

OVERFLADEBESKAFENHED	FORKLARING
Ubehandlet	Ingen bearbejdning efter svejsning.
Bejdset	Rørene bejdses som sidste produktionsproces
Børstet	Rørene børstes som sidste produktionsproces
Slebne	Udvendig slebne Grovslibning: kornstørrelse 120 Normalslibning: Kornstørrelse 220 - 240 Finslibning: Kornstørrelse 320 og op til spejlpoleret
Poleret	Efter slibning poleres overfladen med slibepasta

TOLERANCER I HENHOLD TIL EN - ISO 1127

YD	TOL. KLASSE YD	TILLADELIGE AFVIGELSER YD	TOL. KLASSE GODS	TILLADELIGE AFVIGELSER GODS
For sømløse rør uafhængig af YD og for svejste rør med YD<168,3 mm	D2	+/-1,0% (min+/-0,5 mm)	T3	+/-10% (min+0,2 mm)
	D3	+/-0,75% (min+/-0,3 mm)		
	D4	+/-0,5% (min+/-0,1 mm)	T4	+/-7,5% (min+0,15 mm)
For svejste rør med YD≥168,3 mm		+/-1,0% (max+/-3,0 mm)	T3	+/-10% (min+0,2 mm)

RETHED FOR SVEJSTE RØR

YD (MM)	TILLADELIGE RETHEDSAFVIGELSER
Yd ≤ 17,2	
17,2 ≤ Yd ≤ 114,3	2,0 mm: 1000 mm
Yd ≤ 114,3	2,5 mm: 1000 mm
For svejste rør med YD ≥ 168,3 mm	

KEMISKE SAMMENSÆTNING

STÅLKVALITET EN*	ASTM	C%	N%	Cr%	Ni%	Mo%	ÖVRIGT	EN	
1.4512	409	0,02	-	12,00	-	-	Ti	1.4512	Ferritisk
1.4003	S41050	0,02	-	11,50	0,40	-	-	1.4003	
1.4000	410S	0,04	-	12,00	-	-	-	1.4000	
1.4016	430	0,04	-	16,50	-	-	-	1.4016	
1.4021	S42010	0,20	-	13,00	-	-	-	1.4021	Mart.
1.4028	420	0,30	-	12,50	-	-	-	1.4028	
1.4418	-	0,03	0,04	16,00	5,00	1,0	-	1.4418	
1.4362	S32304	0,02	0,10	23,00	4,50	-	-	1.4362	
1.4462	S31803	0,02	0,17	22,00	5,50	3,0	-	1.4462	Duplex
1.4410	S32750	0,02	0,27	25,00	7,00	4,0	-	-	Austenitisk
1.4372	201	0,05	0,15	17,00	5,00	-	Mn	-	Austenitisk
1.4310	301	0,10	0,04	17,00	7,00	-	-	1.4310	Austenitisk
1.4307	304L	0,02	0,06	18,30	9,20	-	-	-	Austenitisk
1.4301	304	0,04	0,06	18,30	8,70	-	-	1.4301	Austenitisk
1.4311	304LN	0,02	0,14	18,30	8,70	-	-	1.4311	Austenitisk
1.4541	321	0,04	0,01	17,30	9,20	-	Ti	1.4541	Austenitisk
1.4305	303	0,07	0,06	18,00	8,50	-	S	1.4305	Austenitisk
1.4567	S30430	0,01	0,02	18,00	9,00	-	Cu	1.4567	Austenitisk
1.4306	304L	0,02	0,06	18,30	10,20	-	-	1.4306	Austenitisk
1.4303	305	0,02	0,02	18,00	11,50	-	-	1.4303	Austenitisk
1.4404	316L	0,02	0,06	17,30	11,00	2,2	-	1.4404	Austenitisk
1.4401	316	0,04	0,04	16,80	10,70	2,2	-	1.4401	Austenitisk
1.4406	316LN	0,02	0,14	17,50	11,00	2,2	-	1.4406	Austenitisk
1.4571	316Ti	0,04	0,01	17,00	11,00	2,2	Ti	1.4571	Austenitisk
1.4432	316L	0,02	0,06	17,00	11,70	2,7	-	-	Austenitisk
1.4436	316	0,04	0,06	17,00	11,00	2,7	-	1.4436	Austenitisk
1.4435	316L	0,02	0,06	17,30	12,70	2,7	-	1.4435	Austenitisk
1.4438	317L	0,02	0,08	18,30	12,20	3,2	-	1.4438	Austenitisk
1.4434	317LN	0,02	0,12	17,00	11,00	3,2	-	-	Austenitisk
1.4439	S31726	0,02	0,14	17,30	12,70	4,2	-		Austenitisk

STÅLKVALITET EN*	ASTM	C%	N%	Cr%	Ni%	Mo%	ÖVRIGT	EN	
1.4539	NO8904	0,01	0,06	20,00	25,00	4,5	Cu		Austenitiskt
1.4547	S31254	0,01	0,20	20,00	18,00	6,1	Cu	-	Austenitiskt
1.4652	S32654	0,01	0,50	24,00	22,00	7,3	Mn, Cu	-	Austenitiskt
1.4948	304H	0,05	0,06	18,30	8,70	-	-	1.4948	Austenitiskt
1.4878	321H	0,05	0,01	17,30	9,20	-	Ti	1.4878	Austenitiskt
1.4818	S30415	0,05	0,15	18,50	9,50	-	Si, Ce	-	Austenitiskt
1.4833	309S	0,06	0,08	22,50	12,50	-	-	1.4833	Austenitiskt
1.4828	-	0,04	0,04	20,00	12,00	-	Si	1.4828	Austenitiskt
1.4835	S30815	0,09	0,17	21,00	11,00	-	Si, Ce	-	Austenitiskt
1.4845	310S	0,05	0,06	25,00	20,00	-	-	1.4845	Austenitiskt
1.4854	S35315	0,05	0,15	25,00	35,00	-	Si, Ce	-	Austenitiskt
1.4439	S31726	0,02		17,3					