

Svetsade rostfria rördelar

Vårt rostfria sortiment används i applikationer där extra höga krav ställs på rördelar. Våra produkter finns i de vanligaste rostfria kvaliteterna: EN 1.4301, EN 1.4307, EN 1.4404 och EN 1.4432.

BÖJAR

Svetsade rostfria rördelar levereras enligt EN 10253-3 alternativ EN 10253-4A. R = 3S, 3D alternativt D + 100.
ISO alternativ Metrisk dimensionsserie: DN 15 - DN 600

SVETSADE KONOR OCH EXCENTRISKA

Svetsade rostfria koncentriska och excentriska konor levereras enligt EN 10253-3 alternativ EN 10253-4A.
ISO alternativ Metrisk dimensionsserie: DN 15 - DN 600

T-RÖR

Svetsade rostfria liksidiga och reducerade T-rör, pressade, svetsade alternativ dragna levereras enligt EN 10253-3 alternativ EN 10253-4A. ISO alternativ Metrisk dimensionsserie: DN 15 - DN 600

KRAGAR

Svetsring med krage enligt EN 1092-1 Typ35 alternativ Typ37. PN10, 16, 25 samt PN40.
ISO alternativ Metrisk dimensionsserie: DN 15 - DN 600

LÖSFLÄNS

Varmgalvaniserade lösflänsar i tryckkärlskvalitet: P280GH. EN 1092-1 Typ02, PN10, 16, 25 samt PN40
ISO alternativ Metrisk dimensionsserie: DN 15 - DN 600.

Önskar ni mer information om våra rostfria rördelar, vänligen kontakta oss!

SVETSADE RÖRDELAR

Tillverkningsnormer: EN 10253-3 alternativ EN 10253-4A

Svetsfaktor: v = 0,7 alternativ 1,0

Kvalitet: EN 1.4301, EN 1.4307, EN 1.4404 och EN 1.4432.

Andra kvaliteter på begäran

Certifikat: EN 10204/3.1

Dimensionsserie: ISO och Metriskt

CERTIFIKAT, PROVNING, MÄRKNING

Överenskommelse om certifikattyp samt provning och märkning träffas vid beställningstillfället.

FÖRPACKNING

Om ej annat överenskommit, förpackas rördelarna på lämpligaste sätt mot självkostnad. Alternativ förpackning måste överenskommas vid beställningen.

KEMISK SAMMANSÄTTNING

STÅLSORTER EN	ASTM	C%	N%	Cr%	Ni%	Mo%	ÖVRIGT	EN	
1.4512	409	0,02	-	12,00	-	-	Ti	1.4512	Ferritisk
1.4003	S41050	0,02	-	11,50	0,40	-	-	1.4003	
1.4000	410S	0,04	-	12,00	-	-	-	1.4000	
1.4016	430	0,04	-	16,50	-	-	-	1.4016	
1.4021	S42010	0,20	-	13,00	-	-	-	1.4021	Mart.
1.4028	420	0,30	-	12,50	-	-	-	1.4028	
1.4418	-	0,03	0,04	16,00	5,00	1,0	-	1.4418	
1.4362	S32304	0,02	0,10	23,00	4,50	-	-	1.4362	
1.4462	S31803	0,02	0,17	22,00	5,50	3,0	-	1.4462	Duplex
1.4410	S32750	0,02	0,27	25,00	7,00	4,0	-	-	Austenitiskt
1.4372	201	0,05	0,15	17,00	5,00	-	Mn	-	Austenitiskt
1.4310	301	0,10	0,04	17,00	7,00	-	-	1.4310	Austenitiskt
1.4307	304L	0,02	0,06	18,30	9,20	-	-	-	Austenitiskt
1.4301	304	0,04	0,06	18,30	8,70	-	-	1.4301	Austenitiskt
1.4311	304LN	0,02	0,14	18,30	8,70	-	-	1.4311	Austenitiskt
1.4541	321	0,04	0,01	17,30	9,20	-	Ti	1.4541	Austenitiskt
1.4305	303	0,07	0,06	18,00	8,50	-	S	1.4305	Austenitiskt
1.4567	S30430	0,01	0,02	18,00	9,00	-	Cu	1.4567	Austenitiskt
1.4306	304L	0,02	0,06	18,30	10,20	-	-	1.4306	Austenitiskt
1.4303	305	0,02	0,02	18,00	11,50	-	-	1.4303	Austenitiskt
1.4404	316L	0,02	0,06	17,30	11,00	2,2	-	1.4404	Austenitiskt
1.4401	316	0,04	0,04	16,80	10,70	2,2	-	1.4401	Austenitiskt
1.4406	316LN	0,02	0,14	17,50	11,00	2,2	-	1.4406	Austenitiskt
1.4571	316Ti	0,04	0,01	17,00	11,00	2,2	Ti	1.4571	Austenitiskt
1.4432	316L	0,02	0,06	17,00	11,70	2,7	-	-	Austenitiskt
1.4436	316	0,04	0,06	17,00	11,00	2,7	-	1.4436	Austenitiskt
1.4435	316L	0,02	0,06	17,30	12,70	2,7	-	1.4435	Austenitiskt
1.4438	317L	0,02	0,08	18,30	12,20	3,2	-	1.4438	Austenitiskt

STÅLSORTER EN	ASTM	C%	N%	Cr%	Ni%	Mo%	ÖVRIGT	EN	
1.4434	317LN	0,02	0,12	17,00	11,00	3,2	-	-	Austenitiskt
1.4439	S31726	0,02	0,14	17,30	12,70	4,2	-	-	Austenitiskt
1.4539	NO8904	0,01	0,06	20,00	25,00	4,5	Cu	-	Austenitiskt
1.4547	S31254	0,01	0,20	20,00	18,00	6,1	Cu	-	Austenitiskt
1.4652	S32654	0,01	0,50	24,00	22,00	7,3	Mn, Cu	-	Austenitiskt
1.4948	304H	0,05	0,06	18,30	8,70	-	-	1.4948	Austenitiskt
1.4878	321H	0,05	0,01	17,30	9,20	-	Ti	1.4878	Austenitiskt
1.4818	S30415	0,05	0,15	18,50	9,50	-	Si, Ce	-	Austenitiskt
1.4833	309S	0,06	0,08	22,50	12,50	-	-	1.4833	Austenitiskt
1.4828	-	0,04	0,04	20,00	12,00	-	Si	1.4828	Austenitiskt
1.4835	S30815	0,09	0,17	21,00	11,00	-	Si, Ce	-	Austenitiskt
1.4845	310S	0,05	0,06	25,00	20,00	-	-	1.4845	Austenitiskt
1.4854	S35315	0,05	0,15	25,00	35,00	-	Si, Ce	-	Austenitiskt
1.4439	S31726	0,02		17,3					